








		ACRISTALAMIENTO	DESCRIPCIÓN GRÁFICA	MASA (Kg/m <sup>2</sup> )	Rw (dB)	C	Rw+C	Ctr	Rw+Ctr	
<b>ACRISTALAMIENTO EXTERIOR</b>	<b>NIVEL BÁSICO</b> AT. ACÚSTICA <b>30 - 35 dB</b>	SGG CLIMALIT 4(16 air)4		20,0	<b>30</b>	-1	29	-3	27	
		SGG CLIMALIT 6(16 air)6		25,0	<b>33</b>	-1	32	-4	29	
		SGG CLIMALIT 8(12 air)6		35,0	<b>35</b>	-2	33	-5	30	
		SGG CLIMALIT 6(15 air)44.2		35,8	<b>36</b>	-1	35	-4	32	
		SGG CLIMALIT 6(12 air)44.1Si		35,4	<b>38</b>	-1	37	-4	34	
		SGG CLIMALIT 6(16 air)44.1Si		35,4	<b>40</b>	-1	39	-6	34	
	<b>NIVEL ALTO</b> AT. ACÚSTICA <b>40 - 47 dB</b>	SGG CLIMALIT 44.2Si(15 air)44.2Si		41,6	<b>42</b>	-2	40	-6	34	
		SGG CLIMALIT 55.1Si(16 air)44.1Si		45,8	<b>45</b>	-2	41	-7	35	
		SGG CLIMALIT 66.2Si(15 air)66.2Si		61,6	<b>47</b>	-2	43	-6	36	
	<b>ALTA PRESTACIÓN</b> <b>&gt; 47 dB</b>	SGG CLIMALIT SILENCE 88.2Si(15 air)88.2Si		81,6	<b>49</b>	-1	48	-5	44	
		SGG CLIMALIT SILENCE 66.2Si(24 air)44.2Si		51,6	<b>50</b>	-2	48	-7	43	
		SGG CLIMALIT SILENCE 86.2Si(24 air)64.2Si		61,6	<b>51</b>	-2	48	-7	43	
<b>ACRISTALAMIENTO INTERIOR</b>	<b>VIDRIO TEMPLADO</b>	SGG SECURIT 6 mm.		15,0	<b>30</b>	-2	28	-2	28	
		SGG SECURIT 8 mm.		20,0	<b>32</b>	-1	31	-2	30	
		SGG SECURIT 10 mm.		25,0	<b>35</b>	-1	34	-2	33	
	<b>VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD</b>	<b>PVB</b> Con Prestación Acústica	SGG STADIP SILENCE 33.1Si		15,4	<b>35</b>	0	35	-3	32
			SGG STADIP SILENCE 44.1Si		20,4	<b>37</b>	-1	36	-3	34
			SGG STADIP SILENCE 66.1.1Si		30,4	<b>39</b>	0	39	-2	37
			SGG STADIP SILENCE 88.2Si		40,8	<b>41</b>	0	41	-3	38
			SGG STADIP SILENCE 1010.1Si		50,4	<b>42</b>	0	42	-2	40
			SGG STADIP SILENCE 1515.4Si		76,6	<b>47</b>	-1	46	-4	43

Todos estos acristalamientos pueden disponerse con capa de la gama de Saint-Gobain Glass, siendo su configuración de espesores igual que la anterior, SGG CLIMALIT PLUS. Consultar disponibilidad y existencia de productos.

Algunos de los vidrios descritos pueden fabricarse sobre sustrato extra claro SGG DIAMANT. Consultar existencia y disponibilidad comercial.

Es responsabilidad del usuario verificar que la combinación de vidrios es apta para la aplicación y el uso previsto y cumple con las exigencias reglamentarias que le sean exigibles a nivel nacional, autonómico o local.

Saint-Gobain Cristalería se reserva el derecho de modificación de los datos incluidos en esta tabla sin previo aviso, por razones técnicas o comerciales.