








SOLUCIONES DE SEGURIDAD
SGG CLIMALIT SAFE y SGG CLIMALIT PROTECT

		ACRISTALAMIENTO	DESCRIPCIÓN GRÁFICA	SEGURIDAD DE USO UNE EN 12600	SEG. ANTIAGRESIÓN UNE EN 356		
SEGURIDAD EN ACRISTALAMIENTOS	ACRIST. SENCILLO SGG STADIP y SGG SECURIT	VIDRIOS DE SEGURIDAD TEMPLADOS	SGG SECURIT 5mm.		1C3	NPD	
			SGG SECURIT 6 mm.		1C2	NPD	
			SGG SECURIT 10 mm.		1C1	NPD	
	VIDRIOS LAMINARES DE SEGURIDAD	SEG. USO UNE EN 12600	SGG STADIP 66.1		2B2	NPD	
			SGG STADIP 1010.1		2B2	NPD	
			SGG STADIP PROTECT 44.2		1B1	P2A	
		SEG. ANTIAGRESIÓN UNE EN 356	SGG STADIP PROTECT 66.3		1B1	P3A	
			SGG STADIP PROTECT 88.4		1B1	P4A	
			SGG STADIP PROTECT SP510		1B1	P5A	
		SEGURIDAD ANTIAGRESIÓN REFORZADA UNE EN 356 TEST DE HACHA	SGG STADIP PROTECT SP615		1B1	P6B	
			SGG STADIP PROTECT SP827		1B1	P8B	
	DOBLE ACRISTALAMIENTO SGG CLIMALIT	COMBINACIÓN DE SEGURIDAD. SEGURIDAD DISTINTA EN CADA CARA	SEGURIDAD DE USO UNE EN 12600	SGG CLIMALIT SECURIT 6(12 air)4 (Vidrio exterior templado)		1C2 / NPD	NPD
				SGG CLIMALIT SAFE 6(12 air)44.1		NPD / 2B2	NPD
				SGG CLIMALIT SECURIT SAFE 6(12 air)44.1		1C2 / 2B2	NPD
				SGG CLIMALIT SAFE 66.1(12 air)44.1		2B2 / 2B2	NPD
			SEGURIDAD ANTIAGRESIÓN UNE EN 356	SGG CLIMALIT PROTECT 6(12 air)44.2		NPD / 1B1	NPD / P2A
				SGG CLIMALIT SECURIT PROTECT 6(12 air)44.2		1C2 / 1B1	NPD / P2A
SGG CLIMALIT PROTECT 66.2(12 air)44.2				1B1 / 1B1		P2A / P2A	
SGG CLIMALIT PROTECT 66.4(16 air)44.2				1B1 / 1B1		P4A / P2A	
SEGURIDAD ANTIAGRESIÓN REFORZADA UNE EN 356 TEST DE HACHA			SGG CLIMALIT PROTECT 6(12 air)SP510		NPD / 1B1	NPD / P5A	
			SGG CLIMALIT PROTECT 6(12 air)SP615		NPD / 1B1	NPD / P6A	
			SGG CLIMALIT PROTECT 6(12 air)SP722		NPD / 1B1	NPD / P7A	
			SGG CLIMALIT PROTECT 6(12 air)SP827		NPD / 1B1	NPD / P8A	

Todos estos acristalamientos pueden disponerse con capa de la gama de Saint-Gobain Glass, siendo su configuración de espesores igual que la anterior, SGG CLIMALIT PLUS. Consultar disponibilidad y existencia de productos.

Algunos de los vidrios descritos pueden fabricarse sobre sustrato extra claro SGG DIAMANT. Consultar existencia y disponibilidad comercial.

Es responsabilidad del usuario verificar que la combinación de vidrios es apta para la aplicación y el uso previsto y cumple con las exigencias reglamentarias que le sean exigibles a nivel nacional, autonómico o local.

Saint-Gobain Cristalería se reserva el derecho de modificación de los datos incluidos en esta tabla sin previo aviso, por razones técnicas o comerciales.